



RY SSE
DIE LEHMANUFATUR

WWW.RYSSE-LEHM.DE

BÜRO

Walter Rysse GmbH & Co. KG
Am Edelgarten 1
35460 Staufenberg Treis

KONTAKT

Fon: +49 (0) 6406 - 797948 -1
Fax: +49 (0) 6406 - 797948 -9
E-Mail: info@rysse.de

Lehmfarbe

PRODUKTINFORMATION

Lehmfarbe ist eine wischfeste Wand- und Deckenfarbe für die Gestaltung von Innenräumen. Zum Streichen von Rauhfaser- und ähnlicher Tapeten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Putz- und Betonflächen, Mauerwerk, Holz-, Span-, Sperrholz-, Hartfaserplatten und selbstverständlich Lehmputz. In Feuchträumen nur bei guter Durchlüftung geeignet.

schneeweiss, champagner, goldocker, ziegel, rubinrot, flieder, lindgrün, taubenblau, schiefer (Farben der Erde)
crema, vanilla, frappe, altrosa hell, altrosa dunkel, marone, schoko, mokka (Kaffeehausserie)
sonnengelb, gelborange, purpurrot, zartgrün, indigoblau (Frühlingsserie)

Tonerden, Kreide, Marmormehl, Kasein, Soda, Eisenoxide (nur in der Kaffeehausserie), Spinell-Farboxide (nur in der Frühlingsserie)

Lehmfarbe ist lösungsmittelfrei, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.

Der Untergrund muss staubfrei, sauber, trocken, fest und tragfähig, sein. Ungeeignete Untergründe sind alle glatten, nicht saugfähigen Flächen wie z.B. Acryl- oder Ölfarbenanstriche, Kunststoffbeschichtungen usw.

Stark saugende Untergründe werden mit verdünnter Farbe (3 Teile angerührte Farbe verdünnt mit 1 Teil Wasser) vorgestrichen.

Verarbeitung nicht bei Luft- oder Wandtemperaturen unter + 8 Grad

Nehmen Sie die Tüte mit dem Trockenpulver aus dem Eimer, füllen Sie die entsprechende Wassermenge (0,75 Liter auf 1 kg Trockenpulver) in den Eimer. Trockenpulver mit einem Bohrmaschinenquirl in die angegebene Wassermenge einrühren, am Ende kräftig durchrühren. Nach einer Quellzeit von 30 Minuten die Masse nochmals kräftig durchrühren (schlank rühren). Bei Bedarf (z.B. stärker saugende Untergründe) kann die Masse jetzt, durch das Einrühren geringer Wassermengen, auf eine gut streichbare Konsistenz gebracht werden.

0,75 Liter Wasser pro 1 kg Farbpulver bei schwach saugenden Untergründen bis zu 0,80 Liter Wasser pro 1 kg Farbpulver bei saugenden Untergründen

1 Liter Wasser pro 1 kg Farbpulver als Voranstrich bei stark saugenden Untergründen

Die Lehmfarbe Lindgrün benötigt aufgrund der Zusammensetzung etwas mehr Anmachwasser. (1 Liter auf 1 kg Trockenpulver).

1 kg Trockenfarbe reicht für ca. 8-10 m² bei schwach saugenden Untergründen
Trockenpulver im Eimer 3 kg, 12 kg

Geeignete Werkzeuge sind Pinsel, Flächenstreicher, Malerbürste oder Malerrolle (kurzhaarig). Die Farbe wird dünn und gleichmäßig aufgetragen, ihre volle Deckkraft entwickelt die Farbe erst mit der Trocknung.

Angerührte Farben möglichst am gleichen Tag aufbrauchen, spätestens innerhalb von drei Tagen.

Kühl, frostfrei und trocken in Pulverform gelagert mindestens 36 Monate haltbar.

Farbreste können kompostiert oder eingetrocknet dem Hausmüll beigegeben werden. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

Lehmfarbe besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. Behalten Sie eine Reparaturmischung von Ihrer Lehmfarbe zurück.

ANWENDUNGSGEBIET

FARBTÖNE

ZUSAMMENSETZUNG

EIGENSCHAFTEN

UNTERGRÜNDE

VORBEREITUNG

TEMPERATUR

ANMISCHEN

WASSERBEDARF

MATERIALVERBRAUCH LIEFERFORM

VERARBEITUNG

VERARBEITUNGSZEIT

LAGERUNG

ENTSORGUNG

FARBTONGENAUIGKEIT

ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

WWW.RYSSE-LEHM.DE

Bankverbindung: Volksbank Mittelhessen e.G.
BIC: VBMHDE5F
IBAN: DE 15 5139 0000 0091 3093 00

Geschäftsführer: Steffen Rysse
Amtsgericht: Giessen HRA 910
USt-IdNr.: DE 11 265 1157
Steuer-Nr.: 020 362 60171